

## SCHEDA TECNICA

### MATTONCINO 4

Codice prodotto:

**MMD04MA**



<b>Caratteristiche fisico-meccaniche UNI EN 1339</b>	U.misura	
Dimensioni nominali	mm	<b>100 x 200</b>
Spessore nominale	mm	<b>40</b>
Tolleranze limite sullo spessore nominale	mm	<b>+ 2</b>
Resistenza caratteristica a flessione	MPa	<b>&gt;3,5</b>
Carico di rottura minimo a flessione	KN	<b>&gt;2.4</b>
Resistenza alla abrasione	mm	<b>&lt;20</b>
Assorbimento di acqua	%	<b>&lt;6</b>
Resistenza a cicli di gelo/disgelo media in presenza di sali	Kg/m <sup>2</sup>	<b>&lt;1</b>
Resistenza allo scivolamento/slittamento superficiale	-	<b>soddisfacente</b>

<b>Altre caratteristiche fisico-meccaniche</b>		
Classificazione antisdrucchiolo DIN 51130		<b>NPD</b>
Classificazione antiscivolo DIN 51097		<b>&gt;60</b>
Pavimentazione antisdrucchiolo D.M. 14/06/1989 n. 236 par. 8.2.2		<b>conforme</b>

<b>Caratteristiche di sostenibilità ambientale</b>		
Indice di riflettanza solare SRI ASTM E1980 (*)		<b>&gt; 29</b>
Amianto		<b>assente</b>
(*) per grigio e colori a base bianca		

<b>Specifiche imballo</b>		
Peso indicativo per Mq (circa)	Kg	<b>90</b>
Mq per imballo	mq	<b>18</b>
Peso indicativo imballo	q.li	<b>16.20</b>

<b>Caratteristiche di carrabilità</b>		
Classe di traffico limite raccomandata (**)	Classe	
	<b>1</b>	Spazi esclusivamente pedonali: parchi, piscine, marciapiedi, piste ciclabili.
(**) classificazione del traffico da "Catalogo per il dimensionamento di pavimentazioni in masselli autobloccanti in calcestruzzo in ambito urbano" edito da Assobeton (2005) pg.12 – tab. 2.6		

NPD: nessuna prestazione determinata

Rev.03 del 01/01/2022

## SCHEDA TECNICA

### Voce di capitolato

Pavimentazione realizzata con masselli autobloccanti in calcestruzzo vibro-compresso modello **Mattoncino 4** di SIPREM in doppio strato, con strato di usura avente uno spessore minimo 4 mm costituito da una miscela di aggregati selezionati per conferire ottimali prestazioni della superficie di calpestio.

Caratteristiche fisico-meccaniche secondo la norma UNI EN 1339: dimensioni nominali 100x200 mm, spessore nominale 40 mm, tolleranza sullo spessore nominale  $\pm 2$  mm, resistenza caratteristica a flessione  $\geq 3,5$  Mpa, carico minimo di rottura a flessione  $\geq 2.4$  KN, resistenza all'abrasione  $\leq 20$ , assorbimento di acqua  $\leq 6$ , resistenza media al gelo/disgelo in presenza di Sali  $\leq 1$ , resistenza allo scivolamento/sdrucciolio soddisfacente.

Classificazione antisdrucchiolo NPD secondo DIN 51130, classificazione antiscivolo  $>60$  secondo DIN 51097, conforme ai requisiti di antisdrucchiolo di cui al D.M. 14/06/1989 n. 236 per pavimentazioni esterne.

Caratteristiche di sostenibilità ambientale: assenza di amianto, indice di riflettanza solare SRI (per materile grigio o colori a base bianca) secondo ASTM E1980  $\geq 29$ .

Posta in opera secondo le modalità indicate nella norma UNI 11241 su massiciata approntata in funzione del tipo di traffico previsto e dello stato del suolo naturale sulla base delle indicazioni del "Catalogo per il dimensionamento delle pavimentazioni in ambito urbano" edito da Assobeton, 2005.

Le schede tecniche sono una documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche nella pubblicazione che non consentono preavviso: pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali, le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla realtiva DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento UE 305/2011.

Per il tipo di materiali trattati e per le tecniche di produzione adottate, l'indicazione del colore è da ritenersi puramente approssimativa e pertanto eventuali differenze di tonalità, così come le efflorescenze che costituiscono un fenomeno assolutamente naturale per i prodotti ad elevato contenuto di cemento, non costituiscono vizio del prodotto.